

<b>Ürün Adı</b> /Product Name	<b>PLATIN 40</b>			
<b>Standart</b> /Standard	TS EN 13164 - Isı yalıtım mamülleri-Binalar için fabrikasyon olarak ekstrüzyonla imal edilen polistiren köpük (XPS)-Özellikleri /Thermal insulation products for buildings-Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS)- Specification			
<b>Tanımı</b> /Description	Ekstrüde Polistiren Isı Yalıtım Levhası /Extruded Polystyrene (XPS) Thermal Insulation Board			
<b>Yüzey Özelliği</b> /Surface Feature	Düz-Pürüzsüz-Binili / Plane-Non Groove-Overlapping			
<b>Ürün Özellikleri</b> /Product Performances	<b>Teknik Özellikler</b> /Technical Characteristics	<b>Test Metot</b> /Test Method	<b>Birim</b> /Unit	<b>Değer</b> /Value or Statement
	Kalınlık /Thickness / d	EN 823	mm	40
	Tolerans (Tolerances) - T1 d < 50 mm ±2, 50 mm ≤ d ≤ 120 mm -2,+3, d > 120 mm -2,+6			38-42
	Uzunluk /Length / l	EN 822	mm	1200
	Tolerans (Tolerances) l ≤ 1500 mm ±8, l > 1500 mm ±10			1192-1208
	Genişlik / Width / b	EN 822	mm	600
	Tolerans (Tolerances) b ≤ 1500 mm ±8, b > 1500 mm ±10			592-608
	Gönyeden Sapma /Squareness / S <sub>0</sub>	EN 824	mm/m	max.5
	Yüzey Düzlüğü / Flatness / S <sub>max</sub>	EN 825	mm	max.6
	Basma Dayanımı (min) %10 Deformasyon /Compressive Strength (min) %10 Deformation / σ <sub>10</sub>	EN 826	kPa	CS(10/Y)200
	Isıl İletkenlik /Thermal Conductivity / λ <sub>D</sub>	EN 12667	W/m.K	0,032
	Isıl Direnç /Thermal Resistance / R <sub>D</sub>	EN 12667	(m <sup>2</sup> .K)/W	1,25
	Yangına Tepki Sınıfı /Reaction to Fire	EN 13501-1	-	E
	Belirli Sıcaklık ve Nem Şartları Altında Boyut Kararlılığı /Determination of Dimensional Stability Under Specified Temperature and Humidity Conditions / Δε <sub>t</sub> , Δε <sub>b</sub> , Δε <sub>d</sub>	EN 1604	%	DS(70,90)
	Belirli Basınç Yükü ve Sıcaklık Şartları Altında Deformasyon /Determination of Deformation Under Specified Compressive Load and Temperature Conditions / ε <sub>c</sub>	EN 1605	%	DLT(2)5
	Su Buharı Geçirgenliği /Water Vapour Permeability / μ	EN 12086	-	MU 100
	Tam Daldırma ile Uzun Süreli Su Emme / Long Term Water Absorption by Immersion / W <sub>lT</sub>	EN 12087	%	WL(T)0,7
	Difüzyon ile Uzun Süreli Su Emme / Long Term Water Absorption by Diffusion / W <sub>dV</sub>	EN 12088	%	WD(V)3
	Donma-Çözülme Dayanımı /Freeze-thaw Resistance / W <sub>v</sub>	EN 12091	%	FTCD1
Kapilarite /Capillarity	-	-	Yoktur /None	
<b>Ambalajlama</b> /Packaging	Paketteki levha/Board in package	10		
	m <sup>2</sup> / paket / package	7,20		
	m <sup>3</sup> / paket / package	0,288		
<b>Depolama</b> /Storage	Ürün paketlerini direkt güneş ışığından koruyunuz. /Keep away the packages from direct sunlight.			
	Ürün paketleri yere atılmamalı, yavaşça bırakılmalıdır. /Packages shouldn't throw, should be handled slowly.			
	Yükleme ve boşaltma işlemi iki kişi tarafından yapılmalıdır. /Handling should be done by two people.			
	Fiziksel hasar ve alev kaynaklarından koruyunuz. /Protect from physical damage and direct flame sources.			
Nakliye ve depolama esnasında ürün üzerine basmayınız, ürünleri basamak olarak kullanmayınız. /While handling and storing , do not step on the packages. The packages shouldn't be used as stair.				